

VERTIKAL RAGRÉAGE

CONÇU & FABRIQUÉ EN EUROPE

→ DÉSIGNATION

MORTIER DE RAGRÉAGE EN POUDRE POUR ENDUIRE ET PLANÉIFIER LES FAÇADES

Mortier de ragréage de couleur gris clair pour ragréer sur petite comme grande surface.

→ CLASSIFICATION

AFNOR NFT 36-005 Famille IV Classe 4c

Conforme à la norme EN 998-1 Classe GP - Marquage CE

Conforme à la norme EN 16-566 : G3S3V3W2A0C0R0

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Type d'application	Manuelle
Consommation	1,40 - 1,55 kg poudre/m ² /mm d'épaisseur
Température d'application	+ 5 °C à + 30 °C
Dosage en eau	5,5 L d'eau par sac de 25 kg
Durée du malaxage	Jusqu'à obtention d'une pâte épaisse et homogène
Temps de repos du mélange	5 minutes
Durée pratique d'utilisation	Env. 1h30 à 2h30
Temps de séchage	4 à 5 heures pour 2 mm d'épaisseur sur fond absorbant.
Temps de recouvrement	- par lui-même : 4 à 5 heures pour 2 mm d'épaisseur sur fond absorbant. - par une peinture : 4 à 5 heures pour 2 mm d'épaisseur sur fond absorbant.
Épaisseurs d'application En vertical et/ou horizontal	Min. 1 mm et max. 5 mm (pour déposer des épaisseurs supérieures à 5 mm, nous recommandons l'application intermédiaire d'une maille en fibre de verre résistant à l'alcalinité du support).
Nettoyage des outils	À l'eau lorsque le mortier est encore frais. Une fois durci le matériel ne peut être nettoyé que mécaniquement.

→ DESTINATION

EMPLACEMENT

- En extérieur, sur surfaces verticales brutes.

DOMAINE D'EMPLOI

- Idéal pour ragréer et lisser les façades.
- Égalisation du support pour obtention d'une surface plane, avant mise en peinture.

→ ASSURANCE

VERTIKAL RAGRÉAGE est un produit à usage professionnel, assuré auprès de la compagnie AXA au titre de la responsabilité civile professionnelle des fabricants et assimilés de matériaux de construction.





PROPRIÉTÉS

- Application très facile et applicable sur tout support brut.
- Granulométrie maximum 1 200 microns, thixotrope pour faciliter l'application.
- Facile à mélanger.
- Bonne résistance aux intempéries.
- Résultat esthétique, plat.
- Perméable à la vapeur d'eau.
- Frotassable à partir de 30/40 minutes.
- Bon pouvoir garnissant.
- Bonne résistance en milieu ambiant agressif.



MISE EN OEUVRE

PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Selon les DTU en vigueur.
- Le support sera parfaitement propre, sain, sans parties friables, absorbant, non gras, exempt d'huile, de graisse ou autres salissures pouvant nuire à une bonne adhérence.

DILUTION et NETTOYAGE

- À l'eau.

APPLICATION

Il est recommandé de mélanger par sac entier. Les sacs endommagés ou ouverts ne doivent pas être utilisés. Mélanger le **VERTIKAL RAGRÉAGE** à l'aide d'un malaxeur électrique basse vitesse jusqu'à l'obtention d'une consistance onctueuse et homogène (utiliser de l'eau potable).

Eau de gâchage : 5,5 litres d'eau par sac de 25 kg.

Après mélange, laisser le mortier reposer pendant 5 minutes. Ne jamais ajouter d'eau dans un mortier déjà préparé pour ne pas rompre sa prise chimique. Ne pas mélanger à nouveau le produit. Ne jamais dépasser la quantité d'eau recommandée.

Avant le recouvrement par un des produits de finition VERTIKAL®, le **VERTIKAL RAGRÉAGE** devra être imprimé avec le **VERTIKAL CT** teinté ou le **VERTIKAL PRIM+ A**.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 °C et supérieure à 30 °C, par grand vent, par humidité relative ambiante supérieure à 80 %, en plein soleil et par temps de pluie ou brouillard.
- Le port d'équipements de protection individuelle est recommandé.
- Ne jamais rajouter d'eau ou de mortier frais à un mortier ayant commencé à faire sa prise.
- Ne pas ajouter de ciment, sable ou autre substance pouvant affecter les propriétés du matériau.
- Lors de la réutilisation du **VERTIKAL RAGRÉAGE** résiduel d'un sac entamé, le poids du mortier nécessaire doit être pesé afin d'y ajouter le volume d'eau proportionnel avec exactitude. Astuce : un pèse-bagage permet d'identifier le poids de poudre du sac entamé pour calculer avec précision la quantité d'eau à ajouter.

DÉCHETS

- Ne pas jeter les résidus à l'égout, dans la nature ou avec les déchets ménagers. Apporter l'emballage et le reste de son contenu dans un centre référencé par l'éco-organisme EcoDDS.

CONSERVATION

- Stocker à l'abri de la chaleur, du gel et de l'humidité (+ 5 °C à + 35 °C).
- Conserver en emballage d'origine (non ouvert) jusqu'à 6 mois.
- Dans le cas d'une utilisation partielle d'un sac de **VERTIKAL RAGRÉAGE**, il est conseillé de conditionner sa quantité restante dans un seau plastique propre et hermétique.

